AQUAMARYN
LEINÖLFARBEN

thymos
Naturbaustoffe

Technisches Merkblatt

ORGINAL YACHTLACK aussen / innen
Art. Nr. 9400 farblos

Produktbeschreibung: Farblose dauerelastische (charakteristisch für Leinöl) Beschichtung. Mit hochglänzender Oberfläche vor allem für Holzuntergründe.

Eigenschaften: Transparenter Öllack für stark bewitterte Holzoberflächen im Außenbereich. Er dringt gut ein, belebt und erhält die natürliche Struktur des Holzes, schützt vor Feuchtigkeit und verzögert die typische Vergrauung bei ausreichender Nachbehandlung.

Verwendung: Öllack aussen und innen für Holz oder Metall. Für Neubau und Renovation Auch auf bestehende gut haftende Altanstriche auf Kunstharz- oder Ölbasis.

Applikation: ORIGINAL YACHTLACK kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden (auch Airless oder Air-Mix). Vor Gebrauch gut aufrühren.

Geeignete Untergünde: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein.

Erstanstriche: Um ein optimales Resultat zu erzielen, darf der Feuchtigkeitsgrad des Holzes nicht mehr als 18 % betragen. Vorschleifen und scharfe Kanten gründlich abrunden.

Altanstriche: lose, rissige oder abblätternde Schichten entfernen. Mit einem geeigneten Entfettungsmittel gründlich entfetten, und sorgfältig matt schleifen. Kahle Stellen wie unter Erstanstrichen beschrieben behandeln

Beschichtungsaufbau: Unbehandeltes Holz:
3-4 Schichten auftragen bis ein gut gefüllter im Glanzgrad regelmässiger Aufbau erreicht wird. Die ersten 1-2 Schichten mit 20- 25 % Balsamterpentinöl verdünnen, je nach Saugfähigkeit des Holzes. Bei Verwendung von Yachtlack als Isolierschicht für durchblutende Holzarten ca. 25 % verdünnen.
(**Achtung: vor der Verarbeitung Trocknungmittel hinzusetzen! Max. 5 % Zusatz. 3 Minuten gut umrühren.)**

Renovierung: Auf intakte Schichten von lackiertem Holz reichen 2 Anstriche. Altanstriche vor dem Überstreichen matt schleifen. Zwischen den Anstrichen ist ein Zwischenschliff erforderlich.
(Achtung: vor der Verarbeitung Trocknungmittel hinzusetzen! Max. 5 % Zusatz 3 Minuten gut umrühren.)

Reichweite: ca. 10 - 12 qm / Liter abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Anstrichmethode.

Trocknung: Staubtrocken nach ca. 4 Stunden unter normalen Umständen (65 % RLF, 20°C). Klebefrei nach ca. 6 Stunden. Und nach ca. 24 Stunden schleif- und überstreichbar. Für genügend Frischluftzufuhr sorgen! Bei ungünstigeren Bedingungen mit längeren Trockenzeit rechnen.

Verarbeitungs-Temperatur:	ORIGINAL YACHTLACK soll nicht unter 5° C verarbeitet werden.	
Werkzeugreinigung:	Noch vor dem Antrocknen mit Balsamterpentinöl reinigen.	
Zusammensetzung:	Bindemittel:	Leinöl-Standöl, Tungöl und Phenolharz
	Verdünnung:	reines Balsamterpentinöl (max. Zugabe 25%)
	Füllstoffe:	-
	Pigmente:	-
	Hilfsstoffe:	Co-Zr-Trockner (separat lieferbar als Trocknungsmittel) aliphatische Kohlenwasserstoffe
Farbtöne:	Standard lieferbar farblos	
Gebindegrössen:	1,0 lt, (Trocknungsmittel ist separat lieferbar)	
Lagerung:	Kühl und trocken, Gebinde gut geschlossen halten.	
Haltbarkeit:	Geschlossene Gebinde mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde nur begrenzt haltbar.	
Dichte:	ca. 0,94 kg/Liter	
Viskosität:	850 – 950 mPa.s	
Feststoffgehalt:	*ca. 63%-Gew., ca. 61 %-Vol.*	
VOC Gehalt:	*<342 g/l*	
Elastizität:	*> 7 mm Erichsen*	
Glanzgrad:	*Runder Hochglanz, > 90 G.U.*	

Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Produkt enthält trocknendes Öl. Lappen u.Ä. mit trocknendem Öl sind in zusammengefaltetem Zustand **selbstentzündend!** Ausgebreitet trocknen lassen oder im Wasser aufbewahren. Eingetrocknete Farbreste als Hausmüll entsorgen. Für Kinder und Tiere unerreichbar, kühl und in gut verschlossenen Gebinden lagern. Natürliche Anstrichmittel nicht ins Abwasser oder Erdreich gelangen lassen. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei Einnahme unmittelbar einen Arzt konsultieren und Gebinde oder Etikett zeigen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Weitere Angaben sind dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis:
Unsere technische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

Import CH: THYMOS AG, 5600 Lenzburg
Hersteller: Ursa-Paint, NL-1976 CA Ijmuiden
Stand: 1.10.2012