

AGLAIA Nadelholzlauge

Gebrauchsfertiges Produkt zur Veredelung von Nadelhölzern im Innenbereich


A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

		Gew. %
1.	Bindemittel	0
2.	Pigmente	
	Titandioxid	1,0 – 1,5
	Chromoxidgrün	0
	Eisenoxide	0
	Mischphasenpigmente	0
	organische Pigmente	0
3.	Füllstoffe	
	Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat	0
	Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	0
4.	Lösemittel	
	Organische Lösemittel	0
	Wasser	92,5 – 97,5
5.	Additive	
	Sikkative	0
	Verdickungsmittel auf Zellulosebasis	0,10
	Netzmittel	0,30
	Sumpfkalk (Calciumdihydroxid)	0,5 – 5,0
6.	Topfkonservierung	0
7.	Filmkonservierung	0

B) Rohstoffbasis

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Harze und Öle auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Rohstoffe, z.B. Sumpfkalk
- C) Wasser
- D) Synthetische Rohstoffe

Anteil der **regenerierbaren** und **mineralischen Rohstoffe** (Kat. A, B, C) am Produkt: **99,8 %**



Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.