



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeclaration

Datum
05.08.2017
Firma
Beeck'sche Farbwerke GmbH
Handelsname
Beeck Oleith Deck

- 1.1. Produkt-Charakterisierung**
Mineralischer Deckanstrich für Holz
- 1.2. Farbe**
Weiß, getönt und volltonig
-

2. Bindemittel	Gew. %
Gemisch aus Kaliumsilikaten (Kali-Wasserglas)	10,5 – 12,0 % fest
Trocknende pflanzliche Öle	2,0 – 2,4 %
Acrylatdispersion	3,0 – 3,4 % fest

3. Pigmente	Gew. %
3.1. anorganische Pigmente	
Titandioxid	0,9 % bis 8,9 % farntonabhängig
Chromoxidgrün	0,1 % bis 6,7 %
Eisenoxide	0,1 % bis 9,0 %
Mischphasenpigmente	0,1 % bis 4,3 %

3.2. organische Pigmente	Gew. %
Russe	keine
Buntpigmente	keine

3.3. Korrosionsschutzpigmente	Gew. %
Zinkstaub	nein
Zinkphosphat	nein

4.	Füllstoffe	Gew. %
	Calciumcarbonate	9 - 10 %
	Schwerspat	2,0 – 2,4 %
	Talkum/Feldspat	18,0 – 20,0%
5.	Lösungsmittel	Gew. %
	Aliphatische KW	
	Aromatengehalt	
	Aromatische KW	
	Alkohole	
	Glykole	
	Ester	
	Ketone	
	Wasser	43 - 47 %
6.	Additive	Gew. %
6.1.	Trockenstoffe	(Metallgehalt)
	Kobalt	
	Mangan	
	Zirkon	
	Zink	
	Calcium	
6.2.	Hautverhinderungsmittel	Gew. %
	keine	
6.3.	Andere Additive	Gew. %
	Weichmacher	nein
	Verdickungsmittel	Celluloseether
	Enthärter	Polyphosphat
	Netzmittel	
	Entschäumer	
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel	Gew. %
	Filmkonservierung 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate	0,1 - < 0,4 %
8.	Biozide	Gew. %

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.