



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeclaration

Datum	03.03.2022
Firma	THYMOS AG Gleis 1, Niederlenzer Kirchweg 1, CH-5600 Lenzburg
Handelsname	TOPLIN Aflak Satijn Basis WT

1.1. Produkt-Charakterisierung

Decklack hochglanz auf Leinölbasis, Lösemittelhaltig

1.2. **Farbe** Basis Weiss

2. Bindemittel		Gew. %
Leinöl-Standöl	_____	7,30
Leinöl Modifiziert	_____	38,4

3. Pigmente Gew. %

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid	Recycling Verfahren	22,00
Chromoxidgrün	_____	_____
Eisenoxide	_____	_____
Mischphasenpigmente	_____	_____

3.2. organische Pigmente Gew. %

Russe	_____	_____
Buntpigmente	_____	_____

3.3. Korrosionsschutzpigmente Gew. %

Zinkstaub	_____	_____
Zinkphosphat	_____	_____

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate	_____	_____
	Schwerspat	_____	6,80
	Talkum/Feldspat	_____	_____
	Siliciumdioxid	_____	_____
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	_____	23,39
	Aromatengehalt	_____	_____
	Aromatische KW	_____	_____
	Alkohole	_____	_____
	Balsam Terpentinöl	_____	1,00
	Glykole	_____	_____
	Ester	_____	_____
	Ketone	_____	_____
	Wasser	_____	_____
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	_____	0,02
	Mangan	_____	_____
	Zirkon	_____	0,08
	Zink	_____	_____
	Calcium	_____	0,01
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
	Organische Stickstoffverbindung	_____	0,20
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Weichmacher	_____	_____
	Verdickungsmittel	_____	_____
	Netzmittel	Fettalkoholsulfat	0,50
	Entschäumer	Polysiloxan	0,30
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	_____	_____	_____
8.	Biozide		Gew. %
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.