



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeclaration

Datum
12.März 2010
Firma
BEECK'sche FARBWERKE
Handelsname
BEECK QUARZFÜLLER

1.1. Produkt-Charakterisierung
Grob gefüllte Silikatgrundierung entsprechend DIN 18363/2.4.1 in Aktivsilikattechnik

1.2. Farbe
Weiß

2. Bindemittel	Gew. %
Kaliumsilikat (Wasserglas)	5,6 (fest)
Acrylatdispersion	3,3 (Festkörper)

3. Pigmente Gew. %

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid	_____	6,7
Chromoxidgrün	_____	--
Eisenoxide	_____	--
Mischphasenpigmente	_____	--

3.2. organische Pigmente

		Gew. %
Russe	keine	_____
Buntpigmente	keine	_____

3.3. Korrosionsschutzpigmente

		Gew. %
Zinkstaub	nein	_____
Zinkphosphat	nein	_____

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate	_____	11,2
	Schwerspat	_____	3,4
	Talkum/Feldspat	_____	7,7
	Siliciumdioxid, grob	_____	9,5
	Na-K-Silikat	_____	6,8
	Cellulosefasern	_____	1,2
	Talkum	_____	4,4
	Aluminiumsilikat	_____	1,5
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	keine organischen Lösemittel	_____
	Aromatengehalt	_____	_____
	Aromatische KW	_____	_____
	Alkohole	_____	_____
	_____	_____	_____
	Glykole	_____	_____
	_____	_____	_____
	Ester	_____	_____
	Ketone	_____	_____
	_____	_____	_____
	Wasser	_____	37,9
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	keine Trockenstoffe	_____
	Mangan	_____	_____
	Zirkon	_____	_____
	Zink	_____	_____
	Calcium	_____	_____
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
	_____	keine	_____
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Weichmacher	Nein	_____
	Verdickungsmittel	Celluloseether	0,23
	Netzmittel		0,31
	Enthärter		0,04
	Entschäumer		0,22
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	Mischphasenpigmente	keine	_____
8.	Biozide		Gew. %
	Keine		_____
	_____		_____
	_____		_____

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.