

### **BEECK OLEITH - mineralische Holzgestaltung**

Seit Generationen wurden mineralische Farben auch für Hölzer verwendet. BEECK OLEITH Deck schliesst an diese vergessene Tradition an und kombiniert die Vorzüge traditioneller Ölfarben mit der exzellenten Dauerhaftigkeit und UV-Beständigkeit von Silikatfarben. BEECK OLEITH-Deck ist ein rein mineralisch pigmentierter und natürlich formulierter Holzstrich, speziell für unbehandelte Nadelhölzer im Fassadenbereich. OLEITH-Deck schützt nachhaltig vor UV-bedingter Holzverwitterung und eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten im Holzbau. Das dezent tuchmatt-mineralische Erscheinungsbild begeistert Planer und Bauherren gleichermaßen.

**BEECK Oleith**  
mineralische Holzgestaltung.



## Oleith Grund

**Wasserhemmender Grundanstrich im System BEECK Oleith für Holz im Fassadenbereich**

### Verwendungszweck

Weiß-matt lasierende, kunstharzfreie Leinöl-Standöl-Grundierung für die Weiterbehandlung mit BEECK Oleith Deck. Ideal für sägeraue Schalungen aus Nadelholz im Fassadenbereich. Ein- bis zweifache Grundierung mit BEECK Oleith Grund auf rohem bzw. imprägniertem Holz. Kritische, verfärbende Hölzer bemustern. Nach Vorversuch auch als Haftbrücke auf tragfähigen Altanstrichen auf Öl- oder Alkydharzbasis. Farbige Deckanstriche mit BEECK Oleith Deck.

### Eigenschaften

- Anwendung im Fassadenbereich
- Reduziert Holzquellung und Ausblühungen
- Diffusionsoffen
- Hohes Eindringvermögen, neigt nicht zum Abblättern
- Optimaler Verkieselungsgrund für BEECK Oleith Deck
- Rationell zu verarbeiten

### Farbtöne

Weiß lasierend

### Gebindegröße

0,25 L / 0,75 L / 3 L / 10 L

### Technische Daten

s <sub>d</sub> -Wert (H <sub>2</sub> O):	< 0,50 m
Dichte (20°C):	ca. 1,02 kg / L
Viskosität (20°C):	ca. 36 s / 3 mm Auslaufbecher ISO 2431
Verbrauch:	ca. 0,07 L / m <sup>2</sup> pro Anstrich auf Hobelware, ca. 0,12 L / m <sup>2</sup> auf sägerauer Schalung; bemustern



## Oleith Deck

**Mineralisch-matter Deckanstrich für Holzschalungen im Innen- und Fassadenbereich**

### Verwendungszweck

Rein mineralisch pigmentierter, silikatischer Holzanstrich für sägeraue, unbehandelte Schalungen aus Nadelholz im Fassadenbereich. Dank Verkieselung dezent mineralisch mattes Erscheinungsbild. Schützt nachhaltig vor UV-bedingter Verwitterung und hält die Fassade farbig und attraktiv. Hölzer mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen bemustern. Empfehlung für maßhaltiges oder gehobeltes Holz, wie Fenster, Türen, Möbel, Klappläden oder Fachwerk: BEECK Standölfarben.

### Eigenschaften

- Im Innen- und Außenbereich
- Mineralisch matt mit Tiefenlicht
- Denkmalgerechte Farbpalette
- Auch farbkräftig („Schwedenrot“) von höchster Lichtechtheit
- Diffusionsoffen, kapillaraktiv
- Abwitterung durch dezente Kreidung
- Wartungsfreundlich ohne Abschleifen, praktisch unbegrenzt überstreichbar
- Wasserverdünnbar

### Farbtöne

Naturweiß. 200 Farbtöne inklusive Volltöne angenähert an die BEECK Mineralfarbkarte.

### Gebindegröße

1 L / 5 L / 10 L

### Technische Daten

s <sub>d</sub> -Wert (H <sub>2</sub> O):	< 0,10 m
Dichte (20°C):	ca. 1,40 kg / L
pH-Wert:	11
Brennbarkeitsklasse:	A2 nicht brennbar
Verbrauch:	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> pro Anstrich auf sägerauer Schalung, bemustern