

VIVASTILE RASATURA



Feiner Kalkspachtel mit glänzendem Effekt, bestehend aus Sumpfkalk und ausgewähltem Mikromarmor. Wird verwendet auf VIVASTILE MARMORINO bei der Ausführung von glänzenden Marmorino-Beschichtungen oder direkt auf die Stabilisierung zur Erzielung eines

Haupteigenschaften

Die Sorgfalt bei der Verarbeitung des Sumpfkalks gestattet die Realisierung von hochwertigen Beschichtungen mit VIVASTILE RASATURA. Wie bei allen Produkten aus Sumpfkalk führt die Glättung der Oberfläche zur einer Verringerung der natürlichen Atmungsaktivität.

Die verfügbaren Farbtöne werden auf der Farbkarte "i Colori" wiedergegeben.

Vorbereitung des Untergrunds

Falls der Untergrund relativ rau ist, muss er in Abhängigkeit von der zu füllenden Rauheit mit VIVASTILE MARMORINO in mehreren Schichten (normalerweise zwei) geglättet werden.

Auf Wänden im Außenbereich muss der Stuck auf vorbehandelten Feinputz oder Mineralprodukte aufgetragen werden; die Untergründe müssen fest, staubfrei und frei von lockeren teilen sein; **verwenden Sie für die eventuelle Grundierung VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE**, das die Durchlässigkeit der Mauer nicht beeinträchtigt.

- **Tragen Sie bei Vorhandensein von vorgemischtem Putz VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE** auf, um einen Untergrund mit einer gleichmäßigen Absorption zu erzielen;
- **Verwenden Sie VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE**, falls der Untergrund starke Absorptionsunterschiede aufweist;
- Ziehen Sie die gesamte Fläche mit VIVAPIU' RASANTE MINERALE oder VIVAPIU' RASIT ab, falls der Untergrund eine unterschiedliche Rauheit aufweist und die Anwendung von VIVASTILE MARMORINO nicht ausreichend ist; tragen Sie falls erforderlich VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE vor dem Füllputz auf den Untergrund auf;

Auf Wänden im Innenbereich kann der Kalkspachtel auch auf vorbehandelten Untergründen mit gut haftendem Produkt aufgetragen werden; die Natur der vorhandenen Beschichtung kann die Durchlässigkeit der Kalkbeschichtung beeinträchtigen.

- **Auf Paneelen aus Gips, Gipskarton und Gipsstuck VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA** korrekt verdünnt auftragen und dann eine oder mehrere Schichten VIVAPIU' FONDO COPRENTE oder VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

VIVASTILE RASATURA



Auftragung

VIVASTILE RASATURA wird **gebrauchsfertig geliefert**. Die Auftragung erfolgt mit dem **amerikanischen Stahlspachtel**.

Warten Sie vor der Auftragung der nachfolgenden Produktschichten die vollständige Trocknung der vorausgehenden ab und polieren Sie VIVASTILE RASATURA zwischen den einzelnen Schichten nicht. Die Politur erfolgt durch wiederholtes Abziehen der letzten Schicht mit dem für die Auftragung verwendeten amerikanischen Stahlspachtel, wenn diese weder vollständig trocken, noch so feucht ist, dass sie entfernt werden kann. Zur Vermeidung der Sichtbarkeit der Ansätze, die bei dunklen Farbtöne stärker ist, sollte die Arbeit an Etagenabsätzen oder Kanten unterbrochen werden. In der warmen Jahreszeit sollte der zu behandelnde Untergrund in geeigneter Weise angefeuchtet werden.

Schutz der Beschichtung

Wählen Sie bei Gebäuden mit geringem Dachüberstand oder Wände, die den Witterungseinwirkungen in besonderer Weise ausgesetzt sind, VIVASAN RASATURA in blassen Farbtönen und tragen Sie anschließend den Siloxanschutz VIVAPIÙ IDROPELLENTE AS im Abstand von zumindest 20 Tagen auf.

In Innenbereich ist es möglich, die Beschichtungen aus VIVASTILE RASATURA durch anschließende Auftragung von VIVASTILE SAPONE oder VIVALDI LIXIA gegen Schmutz zu schützen, falls eine besonders glänzende Beschichtung erzielt werden soll. Alle Schutzprodukte verändern aufgrund ihrer spezifischen Natur nicht die natürliche Diffusität von VIVASTILE RASATURA.

Ergiebigkeit

Die Ergiebigkeit variiert in Abhängigkeit von der Rauheit des Untergrunds, die die Anzahl der aufzutragenden Schichten bestimmt. Bei direkter Auftragung auf die Stabilisierung beträgt der Verbrauch durchschnittlich ca. 0,7 - 0,8 kg/m² in drei Schichten. Bei der Auftragung auf einen mit VIVASTILE MARMORINO vorbereiteten Untergrund beträgt der Verbrauch ca. 0,5 - 0,6 kg/m² in zwei Schichten.

Hinweise

Bitte konsultieren Sie die "EMPFEHLUNGEN FÜR EINE BESSERE AUFTRAGUNG DER PRODUKTE" und die "TECHNISCHE ANLEITUNG ZUR VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS", die integrale Bestandteile des vorliegenden Datenblattes sind.

Im Außenbereich müssen die behandelten Flächen bis zur vollständigen Trocknung zumindest in den ersten 48 Stunden gegen Regen geschützt werden; diese Zeit kann sich in Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen auch beträchtliche verlängern.

Arbeiten Sie bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C mit einer relativen Feuchtigkeit von nicht über 85 %.

Verwenden Sie aufgrund der mineralischen Natur von VIVASTILE RASATURA für die eventuelle Färbung die Farbpasten der Serie VIVACOLORE auf Basis von Pigmenten, die aus farbigen Erden und Oxiden erzielt werden; bei der Verwendung anderer Pigmente muss die Stabilität überprüft werden, um eine Ausbleichen der Farbe zu vermeiden.

Die einzelnen Arbeiten der letzten Schicht müssen mit einem einzigen Produktionslos ausgeführt werden. Anderenfalls haftet "La Calce del Brenta" nicht für eventuelle Abweichungen des Farbtons.

VIVASTILE RASATURA



Technische Daten

Konfektionen	25 kg
Volumenmasse (frisch)	1,7 kg/Liter
Resttrockenmasse (Gewicht)	55 %
pH-Wert	13
Additive	weniger als 3,8 %
Min. Lagerungstemperatur	+5 °C
Max. Lagerungszeit in geschlossener Verpackung	12 Monate