



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeclaration

Datum

20.01.2021

Firma

BEECK´SCHE FARBWERKE GmbH

Handelsname

BEECK Sensil

1.1. Produkt-Charakterisierung

Hoch deckende Innensilikatfarbe nach VOB/C DIN 18363 2.4.1

1.2. Farbe

Weiß und pastellfarbig werksgetönt

2.	Bindemittel	Gew. %
	Kaliwasserglas	7,1 – 7,7
	Acrylat (fest)	3,8 - 4,1
3.	Pigmente	Gew. %
3.1.	anorganische Pigmente	
	Titandioxid	10,5 – 12,5
	Chromoxidgrün	0,0 – 3,0 (farbtonabhängig)
	Eisenoxide	0,0 – 3,0 (farbtonabhängig)
	Mischphasenpigmente	0,0 – 3,0 (farbtonabhängig)
3.2.	organische Pigmente	Gew. %
	Russe	
	Buntpigmente	
3.3.	Korrosionsschutzpigmente	Gew. %
	Zinkstaub	
	Zinkphosphat	

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate	_____	23,0 – 25,0
	Talkum/Feldspat	_____	8,0 – 10,0
<hr/>			
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	_____	_____
	Aromatengehalt	_____	_____
	Aromatische KW	_____	_____
	Alkohole	_____	_____
	Glykole	_____	_____
	Ester	_____	_____
	Ketone	_____	_____
	Wasser	_____	42,5 – 44,7
<hr/>			
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	_____	_____
	Mangan	_____	_____
	Zirkon	_____	_____
	Zink	_____	_____
	Calcium	_____	_____
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
	_____	_____	_____
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Weichmacher	_____	0
	Verdickungsmittel	Celluloseverdicker	0,30
	Kieselgel/Sol	_____	0,40
	Netzmittel	_____	0,10
	Entschäumer	_____	0,05
	Polymethylsiloxan	_____	0,01
<hr/>			
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	Mischphasenpigmente	_____	_____
<hr/>			
8.	Biozide		Gew. %
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.