

## Fiche technique

# Mytholit peinture à chaux spéciale

Art. Nr. KK1001



### Propriétés:

Peinture à chaux Mytholit spéciale est une peinture minérale la plus pure, de qualité biologique élevée grâce aux propriétés remarquables de la chaux détremée. La peinture a une bonne perméabilité à l'air, est entièrement silicifiée avec tous les supports à base minérale et donne une belle surface de paroi mate et naturelle. La peinture a une bonne résistance aux intempéries et, grâce à ses propriétés optimales, convient parfaitement à l'intérieur et à l'extérieur, pour toutes les vieilles façades, les bâtiments historiques et l'entretien des monuments, pour les bâtiments agricoles, la construction d'habitation etc. La peinture est prête à l'emploi dans des bidons, a un bon pouvoir couvrant. Elle peut être appliquée à la brosse ou au rouleau. **Étiquette** environnementale Fondation Suisse Couleur **certifié A**. Correspond au standard **MINERGIE-Eco** actuel.

### Fonds appropriés

Supports propres, stables, secs et exempts de soufflures, à base minérale, comme enduits de parement à la chaux et au ciment, par exemple structuration par frottement de 1-15 mm, brique silico-calcaire, béton, béton-gaz, briques, vieilles peintures minérales, vieux crépis non peints. Les nouveaux enduits de structure doivent avoir reposé au moins 10 jours. La peinture à chaux Mytholit spéciale peut également être appliquée comme enduit frais. Ne convient pas sur les matières synthétiques, dispersions, etc.

### Préparation

Nouveaux enduits de structure à base minérale : aucune Préparation

Vieux crépis :

Enlever env. 50% de chaux, enlever la mousse éventuelle avec une brosse, ensuite préparation avec un algicide (par exemple Beeck Algicide). Sur les vieux fonds légèrement farineux mais encore solides, appliquer une couche d'apprêt silicate.

### Application

Appliquer avec la brosse ou le rouleau, ou au pistolet, de façon régulière et copieuse, humide sur humide, en forme de croix.

Couche d'apprêt :

Mélanger 5 parts de peinture à chaux Mytholit spéciale avec environs 1 part d'eau, selon le pouvoir absorbant du fond. Les fonds qui absorbent fortement sont à peindre avec une peinture maigre.

Couche de revêtement :

Appliquer la peinture à chaux Mytholit spéciale faiblement diluée, en fonction de la structure du fond.

Temps de séchage entre les différentes couches au min. 24 heures. Le fond doit être parfaitement sec sur toute la surface. Ne pas travailler par une température de l'air et du mur inférieure à + 5 °C. Éviter une exposition directe au soleil lors des travaux. Peindre la façade lorsqu'elle se trouve à l'ombre. Protéger la façade fraîchement peinte contre le vent et la pluie battante.

### Important

Des endroits de raccommodage de crépis peuvent sécher de manière irrégulière, d'où il en résulte des pouvoirs absorbants différents du support. Les peintures à chaux, lors de supports à absorption irrégulière et d'un temps humide et froid, ont tendance à former des taches. Afin

d'égaliser celles-ci, la façade devrait, le cas échéant, être une fois passée au rouleau avec une couche de fond à base de peinture organo silicate.

### **Recommandation**

Le liant chaux détrempée a un effet corrodant. La peau et les vitres, les pièces métalliques, les enchâssements de pierres, etc., sont à couvrir soigneusement. Eviter des contacts avec les yeux. Des éclaboussures de peinture éventuelles sont à nettoyer immédiatement avec de l'eau.

### **Consommation**

Selon la structure et le pouvoir absorbant du fond : 150-300 grm/m<sup>2</sup> par couche.

### **Forme de livraison**

La peinture à chaux est livrable en blanc naturel et peut être teintée par l'utilisateur avec les peintures de teinte homogène Mytholit.

Bidons de 20 kg

### **Stockage**

Au frais et protégé du gel, env. 1 année