

# BIOFA 2058

## PATE BLANCHE

### PROPRIETES

La pâte blanche BIOFA 2058 est un concentré de pigments qui permet d'éclaircir le fond dur incolore BIOFA 3755, l'huile pour meubles BIOFA 2049 et l'huile pour parquet BIOFA 2059. L'assombrissement naturelle et le jaunissement des bois sont fortement diminué.

### COMPOSITION

Hydrocarbures aliphatiques, dioxyde de titane, silicate d'aluminium, sel d'acide succinique (ambre), montmorillonit.

### PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec (bois de moins de 14% d'hygrométrie) et exempt de taches de graisses et de salissures. La température de l'air ou du support ne doit pas être inférieure à 16°C. La qualité du ponçage final influence fortement le résultat.

### MISE EN ŒUVRE

La pâte blanche est à remuer d'abord ; ajouter jusqu'à 10% du volume de l'huile à teinter. Remuer régulièrement pendant l'application. Après le traitement à l'huile teintée il est fortement recommandé de repasser avec un pad blanc. Le résultat est fortement influencé par la qualité du ponçage final. Effectuer un essai préalable.

**IMPORTANT :** Pendant l'application et durant le temps de séchage, veillez à bien ventiler et aérer les locaux.

### NETTOYAGE DU MATERIEL :

Avec le diluant BIOFA 0500 immédiatement après utilisation, puis à l'eau savonnée.

### STOCKAGE

Au frais et au sec. Bien refermer les conditionnements. Formation d'une peau possible, à éliminer avant réutilisation.

### CONDITIONNEMENT

250 ml, 750 ml, 2,5L, bidons métalliques.

### CONSEILS DE SECURITE

Laisser sécher les chiffons imbibés bien étalés sur des surfaces non inflammables (**risque d'auto inflammation**) ou les tremper dans l'eau. Ils pourront ensuite être mis dans les ordures ménagères.

Les produits naturels se gardent également hors de portée des enfants.

Une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l'utilisation de matières premières naturelles.

Un contact répétitif peut induire une peau sèche et craquelée. Ne pas inspirer les émanations. A travailler dans des locaux bien ventilés. Lors de l'application respecter les règles de sécurité de protection de la peau.

### RECYCLAGE

Ne pas jeter les résidus dans l'égoût, les faire sécher à l'air libre, secs ils seront plus facilement recyclés. Déposer les conditionnements vides et les résidus solides dans une déchetterie.

Recyclage : Déchets liquides EAK 080111

*Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de BIOBAT sprl. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*