

# BEECKO-TOP Standölaufenfarbe PRO

Hoch witterungsbeständige Ölfarbe für professionelle Schlusslackierungen im Außenbereich. Halbglanz

## 1. Produkteigenschaften

Hochwertige Leinöl-Standölfarbe in Malerqualität mit exzellenter Dauerhaftigkeit und Wartungsfreundlichkeit im Außenbereich. Neigt getreu überlieferten Ölfarbrezepturen auch bei intensiver Bewitterung nicht zum Abblättern. Ideal für maßhaltiges Holzwerk (Fenster, Außentüren, Klapppläden) als auch für Verschalungen und Eisenmetalle (Beschläge, Pavillons, Geländer, Vergitterungen usw.) Gleichermaßen für stil- und materialgerechte Restaurierung in der Baudenkmalpflege wie auch für zeitgemäße, nachhaltige Architektur. Die Standöle vernetzt durch oxidative Trocknung zu einem diffusionsfähigen und wasserfesten Anstrichfilm. Porentiefes Eindringen durch „kriechfähiges“, niedermolekulares Leinöl sorgt für untrennbare Verankerung auf porösem, griffigem Holzwerk. Auftrag erfolgt in dünnen Schichten. Auch im Renovierungsfall entsteht keine verspröde, Dampf sperrende, abblätternde, teure und aufwendig zu entfernende Überschichtdicke an organischen Kunstharz-Filmbildnern.

### 1.1. Zusammensetzung

- Sikkativierte Verkochung aus Leinöl und modifizierten Leinöl-Standölen
- Organische, aromatenfreie Lösemittel, silikatische Mattierungsmittel, Netzmittel, Filmschutz
- Fein angeriebene Mineral- und Buntpigmente mit optimaler UV-Beständigkeit und Lichtechtheit
- Weichmacher- und silikonfrei, geruchsmild

### 1.2. Technische Eigenschaften

#### 1.2.1. Übersicht

- Anwendung im Außenbereich
- Trocknungsaktiv, malergerecht und effizient zu verarbeiten
- Denkmalgerecht in Stofflichkeit, Anmutung und Nuancierung
- Breite Farbpalette, in NCS- und RAL-Tönen lieferbar
- Spannungsarm, neigt nicht zum Abblättern
- Schichtabbauend, praktisch unbegrenzt überstreichbar
- Hoch ergiebiger High Solid
- Diffusionsfähig, Wasser abweisend und Feuchte regulierend
- Abwitterung durch Matteeffekt und dezente Kreidung

#### 1.2.2. Bauphysikalisch wichtige Kennwerte\*

Parameter	Wert	Konformität
Dichte 20°C:	ca. 1,2 – 1,3 kg / L	
Viskosität:	ca. 130 s 3-mm Auslaufbecher	ISO 2431
s <sub>d</sub> -Wert (H <sub>2</sub> O):	ca. 0,50 m	
Farbbeständigkeit:	Klasse B1 – B2 (farbtonabhängig!)	BFS-Merkblatt Nr. 26
Glanzgrad 60°:	Halbglanz (ca. 60 GU)	DIN EN ISO 2813
Flammpunkt:	ca. 55°C	
VOC-Anteil (max.):	300 g / L	ChemVOCFarbV, Kat. A / d
Festkörpergehalt:	> 75 % (High Solid)	

\* Werte farbtonabhängig

#### 1.2.3. Farbton

- BEECK Standölfarbkarte sowie NCS- und RAL-Töne.

## 2. Verarbeitung

### 2.1. Anforderungen an den Untergrund

- Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sowie frei von ausblühfähigen, verfärbenden, haftungsstörenden und/oder trocknungsverzögernden Substanzen sein. Auf konstruktiven Holzschutz und bläuefreie Holzqualität achten, chemischen Holzschutz nach DIN 68800 Teil 3 mit Anstrich und Resistenzklasse abstimmen.
- Metallisch blankes Eisenmetall oder Stahl, geeignet für die Korrosivitätskategorien C1 – C3 nach DIN EN ISO 12944-2. Nicht für verzinktes Stahlblech, Eloxal und Buntmetalle.

### 2.2. Kurzinfo zum Standardaufbau

- **Auf maßhaltigem Holz (Fenster, Außentüren, Klapppläden usw., jeweils allseitig):**
  - Grundierung mit BEECK Ölgrund
  - Zwischenanstrich mit BEECKO-PRIM Leinöl-Vorstreichfarbe; weiß oder werksgetönt
  - Zweifacher Deckanstrich mit BEECKO-TOP Standölaufenfarbe PRO; weiß oder werksgetönt
- **Auf allen anderen Hölzern (Verschalungen, Gaupen, Fachwerk usw.) je nach Erfordernis:**
  - Grundierung mit BEECK Ölgrund
  - Zwischenanstrich mit BEECKO-PRIM Leinöl-Vorstreichfarbe; weiß oder werksgetönt
  - Ein- bis zweifacher Deckanstrich mit BEECKO-TOP Standölaufenfarbe PRO; weiß oder werksgetönt

# BEECKO-TOP Standölaufenfarbe PRO

- **Auf Eisenmetallen und Stahl:**
  - Grundierung mit BEECKO-COR Rostschutzgrund
  - Zwischenanstrich mit BEECKO-PRIM Leinöl-Vorstreichfarbe; weiß oder werksgetönt
  - Ein- bis zweifacher Deckanstrich mit BEECKO-TOP Standölaufenfarbe PRO; weiß oder werksgetönt

## 2.3. Untergrund und Vorbehandlung

- **Holz:**

Saugfähiges, rohes oder nicht filmbildend imprägniertes Holz anschleifen und mit BEECK Ölgrund grundieren, gut sättigen. Mürrbes, abgewittertes und vergrautes Holz komplett abschleifen oder ersetzen. Maximale Holzfeuchte bei Nadelholz 15 %, bei Laubholz 12 %. Fett, Harz und Wachs gründlich mit BEECK Lackverdünner abwaschen. Harzreiches Außenholz (z.B. Lärche) neigt in der Wärme zum Harzfluss, an Südseiten berücksichtigen. Eiche (Gerbsäure!) und Tropenhölzer (verfärbende, Trocknung verzögernde Inhaltsstoffe!) ebenso wie Holzwerkstoffe unbedingt vorab bemustern, auf Eignung im Außenbereich und entsprechende Beschichtungsrichtlinien des Lieferanten achten. Außenverschalungen wegen Verzug bei Feuchteaufnahme auch rückseitig grundieren, auf Hinterlüftung achten. Abgewitterte, rissige, lose und abblätternde Altanstriche auf Lack-, Acryl- oder Kunstharzbasis porientief abschleifen, abstrahlen oder abbeizen. Abbeizreste porientief entfernen. Fest haftende, tragfähige Öl- und Alkydharzanstriche gründlich mattschleifen, ggf. anlaugen, direkt mit BEECKO-PRIM Leinöl-Vorstreichfarbe weiterbehandeln, nur rohes, freigelegtes Holz mit BEECK Ölgrund einlassen. Bauhölzer vor Einbau allseitig grundieren, maßhaltige Bauteile (Fenster) zusätzlich mit BEECKO-PRIM Leinöl-Vorstreichfarbe.
- **Glasfalze und Dichtstoffe (Fenster):**

Dauerelastische Dichtstoffe nicht überstreichen, Anstrich 1 mm auf den Dichtstoff begrenzen, Verträglichkeit prüfen. Erhärtende Dichtstoffe und Fensterkitte, z.B. BEECK Leinölkitt, vor Überlackieren ausreichend durchtrocknen lassen, Herstellerhinweise beachten.
- **Eisenmetalle und Stahl:**

Gründlich entrostet, anschleifen, mit BEECK Lackverdünner entfetten. Mit BEECKO-COR Rostschutzgrund vorbehandeln.
- **Ungeeignete Untergründe** sind waagrecht bzw. schräg der Witterung ausgesetzte Hölzer, mechanisch stark beanspruchte sowie solche mit Erdkontakt. Tropenhölzer, Eiche und Holzwerkstoffe bemustern. Nicht überstreichbar sind plasto-elastische, haftungsschwache und verspröden Altanstriche auf z.B. Acrylbasis. Ebenfalls ungeeignet sind verzinktes Stahlblech, Eloxal, Buntmetalle sowie stark korrosionsgefährdete Bereiche.

### 2.3.1. Wartung und Nachbehandlung

Holz im Außenbereich ist wartungsbedürftig. Bewitterungsabhängig Kontrolle und eventuelle Wartung durch leichtes Anschleifen, Überstreichen oder Nachbehandeln mit BEECK Auffrischöl nach etwa 2 – 5 Jahren. Einfache konstruktive Maßnahmen wie Dachüberstände, Kantenrundung und sorgfältige Holz Auswahl (Resistenzklassen) verlängern die Wartungszyklen, die Dauerhaftigkeit von Holz und Anstrich insgesamt erheblich. Aufheizeffekte und vorzeitige Mattierung bei dunklen Farbtönen und Volltönen an Südseiten beachten. Schmutz und Schimmelflächen regelmäßig mit Seifenwasser oder geeigneten Reinigern abwaschen, z.B. auch an Dachuntersichten.

## 2.4. Verarbeitungshinweise

### 2.4.1. Allgemeine Hinweise

Untergrundeignung im Sinne der VOB prüfen (siehe 2.1. und 2.3.). Hierbei Saugvermögen, Festigkeit sowie Struktur des Untergrundes beachten. Anspruchsvolle und kritische Flächen bemustern. Qualifizierte Verarbeitung gewährleisten.

- Nicht zu behandelnde Flächen sorgfältig abdecken und vor Spritzern schützen. Persönliche Schutzausrüstung bereitstellen.
- In sich geschlossene Flächen ausschließlich mit Gebinden aus einheitlicher Fertigungscharge streichen.
- Farbtöne vor Verarbeitung per Musteraufstrich prüfen.
- Nicht bei Nässe, Frostgefahr, auf aufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. Mindestverarbeitungs-temperatur: +8°C. Zur Trocknung für Lüftung und Wärme (Raumtemperatur) sorgen, frische Anstriche schonend behandeln, vor Nässe schützen.
- Trocknungszeit im Normalklima (20 °C / 65 % RLF) nach etwa 5 h staubtrocken, nach 24 – 36 Stunden überstreichbar. Längere Fristen bei ungünstigen Trocknungsbedingungen einplanen. Nur getrocknete Anstriche überstreichen. Blockfest im Normalklima nach mehreren Tagen, Verklebungen z.B. im Falzbereich vermeiden.

### 2.4.2. Verarbeitung

Verarbeitung mit Ringpinsel, Flachpinsel, Lackrolle oder im Spritzverfahren (Niederdruck, Hochdruck, Airmix). Vor Gebrauch gründlich aufrühren und ggf. absieben.

- Dünn-schichtig, ansatzlos und gleichmäßig in Maserungsrichtung auftragen. Trocknungsverzug bei zu sattem und / oder ungleichmäßigem Auftrag. Auf gute Kantenabdeckung achten. Überschichtdicken vermeiden, auch auf Fachwerk und sägerauem Holz, im Nut- und Falzbereich sorgfältig ausstreichen.
- Bei Bedarf mit BEECK Lackverdünner einstellen, speziell auf rauen Untergründen sowie bei Spritzverarbeitung.
- Im Falle von Staubeinschlüssen, aufstehenden Holzfasern sowie bei längeren Standzeiten (> 1 Woche) zwischen den Anstrichen fein zwischenschleifen.



# BEECKO-TOP Standölaufenfarbe PRO

- Auch bei Spritzverarbeitung Überschichtdicken vermeiden. Überstände sorgfältig mit Pinsel vertreiben, speziell an waagerechten Flächen, keinerlei „Seen“, Fettkanten oder Abläufer antrocknen lassen. Maximale Nassschichtdicke: 80 – 120 µm. Probeapplikation ratsam. Selbstentzündungsgefahr in Absaug-Filtermatten bei öligem Spritznebel.

### 3. Verbrauch und Gebindegrößen

Der Verbrauch liegt für glatte, normal saugende Untergründe bei ca. 90 ml BEECKO-TOP Standölaufenfarbe PRO pro m<sup>2</sup> und Arbeitsgang. Abweichungen z.B. auf rauen Untergründen, Fachwerk oder bei Spritzverarbeitung bemustern.

*Gebindegrößen:* 0,75 L / 2,5 L / 5 L

### 4. Reinigung

Geräte, Werkzeug und verschmutzte Kleidung sofort nach Gebrauch mit BEECK Lackverdünner gründlich reinigen.

### 5. Lagerung

Im Originalgebinde dicht verschlossen mindestens 12 Monate haltbar. Anbrüche mit wenig BEECK Lackverdünner überschichten und Gebinde luftdicht verschließen. Eventuelle Haut abnehmen, nicht unterrühren, ggf. absieben. Produkt niemals in lösemittelqueillbare Behältnisse umfüllen.

### 6. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Entsorgung

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Putzlappen, Papier oder anderen Materialien, die zum Aufsaugen verwendet werden, geht eine potenzielle Brandgefahr aus. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel Produktreste: 080111. GISCODE: M-LL04

### 7. Erklärung

Mit diesen technischen Informationen wollen wir aufgrund unserer Erkenntnisse und Praxiserfahrung beraten. Alle Hinweise sind unverbindlich. Diese entbinden den Verarbeiter nicht davon, Produkteignung und Verarbeitungsmethode untergrundabhängig selbst zu überprüfen. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Fremdzusätze zum Abtönen, Verdünnen usw. sind unzulässig. Farbtöne vor Verarbeitung prüfen. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Merkblatt automatisch seine Gültigkeit. Verbindlich für die Einstufung laut Gefahrstoffverordnung, Entsorgung usw. sind die Angaben in den EU-Sicherheitsdatenblättern in ihrer aktuellen Fassung.