

Perfekte Oberflächen in einem Arbeitsgang Mit BIOFA Möbelöl Art. 2049



Verarbeitung:

1. Feinschliff K180-240 (Handmaschine)
2. Ölauftrag ca. 0.5 dl/m² mit Microfaserwalze
3. 45-60 Min. einwirken lassen!
4. Mit Scotchpad „very fine“ einmassieren
5. Mit Baumwoll-Lappen komplett trockenreiben
6. Mit weissem Pad auspolieren
7. Fertig

Für technische Beratung oder Produktvorführungen wenden Sie sich direkt an:

THYMOS AG

Lenzburg 062 892 44 66
Bern 031 335 60 60
Winterthur 052 243 08 08
info@thymos.ch

Das Technische Merkblatt finden Sie unter folgendem Link:

http://www.thymos.ch/fileadmin/editor/biofa/TM/tm_2049_M%C3%B6bel%C3%B6l.pdf