

TOPLIN Grundierung Aqua #2010

Technisches Merkblatt

Produktbeschreibung:

Wasserbasierte, linolsäurereiche Grundierung für den Innenbereich, die zu mehr als 95 % aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Zeichnet sich durch einen sehr dezenten Geruch, hervorragende Füllkraft und gute Schleifbarkeit aus. Überstreichbar nach 3 Stunden. Besonders geeignet für Renovierungsprojekte an historischen Gebäuden im Innenbereich. Kann auf unbehandeltem oder behandeltem Holz sowie auf verschiedenen anderen, ordnungsgemäß vorbereiteten Untergründen aufgetragen werden. In nahezu allen Farben erhältlich.

Produkteigenschaften

	Verpackung	1 Liter 2,5 Liter 5 Liter
	Durchschnittliche Ergiebigkeit	Ca. 10 bis 12 m ² /l, je nach Untergrund und Auftragsverfahren.
	Verdünnen mit	Bei Bedarf mit Wasser verdünnen.
	Reinigung	Verschmutzte Werkzeuge, Geräte, Materialien und Kleidung müssen unmittelbar nach Gebrauch und vor dem Trocknen mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.
	Anwendungsbereich	Innenbereich.
	Temperatur während der Anwendung	Raumtemperatur zwischen 15 °C und 25 °C.
	Relative Luftfeuchtigkeit während der Anwendung	Maximal 80 %.
	Trocknungszeit / Überstreichbar nach mindestens	Berührungstrocken nach ca. 30 Min. Überstreichbar nach ca. 2 bis 3 Stunden.
 	Anwendung	Geeignet für den Auftrag mit Pinsel und Rolle.
	Trockensubstanzgehalt	Ca. 48 Gew.-%.
	VOC-Gehalt	Europäischer Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 10 g/l VOC. Keine oder nur sehr wenige Lösungsmittel.
	Dichte	Ca. 1,3 kg/l gemäß ISO 2811.
	Farben	In nahezu allen Farben erhältlich.
	Lagerung, Transport und Haltbarkeit	In einer ordnungsgemäß verschlossenen Verpackung an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort transportieren und lagern. In einer ordnungsgemäß verschlossenen Verpackung ist dieses Produkt 12 Monate haltbar. Nach dem Öffnen ist die Haltbarkeit begrenzt.

Die technischen Eigenschaften gelten für das weiße Produkt.

Untergrund und Vorbereitung

- Notieren Sie die Chargennummern der verwendeten Produkte (6-stellige Nummer auf der Verpackung).
- Prüfen Sie vor Beginn der Anwendung sorgfältig die Anwendungs- und Trocknungsbedingungen. So haben Sie genügend Zeit und die Möglichkeit, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein.
- Bei unbekannten Untergründen immer zunächst einen Vorversuch auf einer kleinen Fläche durchführen.

Zusammensetzung des Systems

Auf unbehandeltem Holz:

- Scharfe Kanten abrunden, bei Bedarf anfeuchten und anschließend schleifen.
- 1 bis 2 Schichten TOPLIN Grundierung Aqua #2010 auftragen.
- Tragen Sie gegebenenfalls eine Schicht TOPLIN Vorlack Aqua #2020 auf, um einen optimalen Glanz zu erzielen.
- Zum Abschluss 1 bis 2 Schichten TOPLIN Decklack Aqua (erhältlich in #2520 Hochglanz, #2510 Seidenmatt, #2500 Matt) auftragen.
- Hinweis: Tragen Sie TOPLIN Grundierung Aqua #2010 nicht direkt auf tanninreiche Hölzer auf.

Renovierung:

- TOPLIN Grundierung Aqua #2010 kann auf die meisten vorhandenen Beschichtungen aufgetragen werden.
- Der Untergrund muss sauber, fettfrei und frei von beschädigten Beschichtungen sein. Falls erforderlich, führen Sie einen Test durch, schleifen Sie die Oberfläche ab und befolgen Sie die üblichen Vorbereitungsschritte.
- Tragen Sie eine Schicht TOPLIN Grundierung Aqua #2010 auf.
- Tragen Sie gegebenenfalls eine Schicht TOPLIN Vorlack Aqua #2020 auf, um einen optimalen Glanz zu erzielen.
- Zum Abschluss 1 bis 2 Schichten TOPLIN Decklack Aqua (erhältlich in #2520 Hochglanz, #2510 Seidenmatt, #2500 Matt) auftragen.

Anwendung

- Vor Gebrauch gut umrühren.
- Bei Verwendung mehrerer Gebinde diese vor der Anwendung mischen, um Farbunterschiede zu vermeiden.
- Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht mit Pinsel oder Rolle auf.

Entsorgung

Informationen zum ordnungsgemäßen Entsorgungsverfahren finden Sie in Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts.

Benötigen Sie Informationen oder Beratung?

Die häufig gestellten Fragen finden Sie unter www.rigoverffabriek.nl. Wenn Sie während der Bürozeiten sofortige Beratung benötigen, können Sie uns unter +31 (0)255 548 448 anrufen, eine E-Mail an advies@rigoverffabriek.nl senden oder eine WhatsApp-Nachricht an +31 (0)6 47 05 78 24 schicken. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.rigoverffabriek.nl in der Rubrik „Produkt – Dokumente/Technische Datenblätter“ verfügbar.