

## Thymos - Universalputz

### Für innen und aussen

Thymos Universalputz ist eine mineralische fertige Trockenmischung aus Weisskalkhydrat, Weisszement, Kalksteinsanden und geringen organischen Zusätzen.

## Anwendungshinweise

### Anwendungsgebiet

Thymos Universalputz eignet sich zum Verputzen, Überarbeiten und Renovieren von tragfähigen und sauberen Untergründen. Auf alle alten Verputze und Mauerwerke, als Spachtelung und zum Einbetten von Armierungsnetz. Er ist ein Allzweck-, Flick- und Reparaturmörtel.

### Verarbeitung

Thymos Universalputz mit ca. 6 l Wasser pro Sack à 23kg anmachen. Gründlich durchmischen mit Rührwerk oder Zwangsmischer bis eine homogene und knollenfreie Masse entsteht. Maschinell oder von Hand auftragen, je nach Anwendungsgebiet. Zur Überbrückung von Rissen sowie bei allen Materialübergängen ist Armierungs-Glasseidengewebe inmitten des Mörtels einzulegen.

Bei warmer Witterung Fassade ev. nachnässen. Der frisch aufgetragene Thymos Universalputz ist vor Schlagregen und Wind zu schützen. **Nicht unter +5°C** Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

### Geeignete Untergründe

Alle Untergründe müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein. Geeignet sind mineralische Untergründe wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zementstein, Porenbeton, Ziegelstein, Beton, gut haftende alte Dispersionsanstriche usw. Leicht sandende aber noch stabile Untergründe vorher verfestigen. Alte glänzende Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen.

### Hinweise und Sicherheitsratschläge

Vorsicht! Das Bindemittel Kalk ist alkalisch und hat im Nasszustand ätzende Wirkung. **Haut- und Augenkontakte vermeiden.** Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Allfällige Farbspritzer **sofort** mit viel Wasser reinigen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmüll entsorgen.

### Technische Daten

Nach DIN 18550 Putzmörtelgruppe PII  
Nach DIN EN 998-1, Normalputzmörtel GP  
Kategorie CS II, Druckfestigkeit 1,5 - 5,0 N/mm<sup>2</sup>

### Verbrauch

Ca. 1,2 kg/mm Auftragsstärke

### Lieferform

Säcke à 23 kg.  
Paletten à 42 Säcke = 966 kg

### Lagerfähigkeit

Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.

Körnung: 0,5 mm

Körnung: 1,2 mm

- R 38: Reizt die Haut
- R 41: Gefahr ernster Augenschäden
- S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
- S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Xi Reizend