

VIVASTILE MARMORINO



Gemisch aus Sumpfkalk und Marmorpulver mit geeigneter Granulometrie, für die Realisierung von glatten satinierten Beschichtungen. Kann bei der Ausführung von glänzenden Stuck-Beschichtungen mit VIVASTILE RASATURA als Füllgrundierung auf raue Untergründe aufgetragen werden.

Haupteigenschaften

VIVASTILE MARMORINO gestattet die Realisierung von ästhetisch hochwertigen Beschichtungen. Die Füllwirkung des als Zuschlag verwendeten Mikromarmors gestattet die Erzielung glatter Oberflächen und bildet den idealen Untergrund für die Anwendung von VIVASTILE RASATURA.

Die verfügbaren Farbtöne werden auf der Farbkarte "i Colori" wiedergegeben.

Vorbereitung des Untergrunds

Auf **Außenwänden** muss VIVASTILE MARMORINO auf unbehandelte feine Untergründe oder Mineralprodukte aufgetragen werden; bei synthetischen Untergründe mit VIVAPIU' RASIT oder VIVAPIU' RASANTE MINERALE überziehen. Die Untergründe müssen in jedem Fall fest, staubfrei und frei von lockeren Teilen sein; gegebenenfalls muss eine Grundierung mit VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE vorgenommen werden, um die Durchlässigkeit des Mauerwerks nicht zu beeinträchtigen.

- Tragen Sie bei Vorhandensein **von vorgemischtem Putz** VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE auf, um einen Untergrund mit einer gleichmäßigen Absorption zu erzielen;
- Verwenden Sie VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE, **falls der Untergrund starke Absorptionssunterschiede aufweist**;
- Ziehen Sie die gesamte Fläche mit VIVAPIU' RASANTE MINERALE oder VIVAPIU' RASIT ab, **falls der Untergrund eine unterschiedliche Rauheit aufweist**; tragen Sie falls erforderlich VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE vor dem Füllputz auf den Untergrund auf;
- **auf verputztem Mauerwerk aus Leichtbauziegeln vom Typ Poroton** müssen vorab eine oder mehrere Schichten VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE aufgetragen werden.

Auf Wänden im Innenbereich kann VIVASTILE MARMORINO auch auf vorbehandelten Untergründen mit gut haftendem Produkt aufgetragen werden; die Natur der vorhandenen Beschichtung kann die Durchlässigkeit der Kalkbeschichtung beeinträchtigen.

- **Auf Paneelen aus Gips, Gipskarton und Gipsstuck** VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA korrekt verdünnt auftragen und dann eine oder mehrere Schichten VIVAPIU' FONDO COPRENTE oder VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

VIVASTILE MARMORINO



Auftragung

VIVASTILE MARMORINO **wird gebrauchsfertig geliefert**. Die Auftragung erfolgt mit dem **amerikanischen Stahlspachtel**. VIVASTILE MARMORINO kann als Beschichtung oder als Grundierung für die anschließende glänzende Beschichtung mit VIVASTILE RASATURA verwendet werden.

Warten Sie vor der Auftragung der nachfolgenden Produktschichten die vollständige Trocknung der vorausgehenden ab und polieren Sie VIVASTILE MARMORINO zwischen den einzelnen Schichten nicht. Die Anzahl der Schichten ist von der Rauheit de Untergrunds abhängig; normalerweise sind zwei oder drei Schichten ausreichend.

Zur Erzielung der Marmorino-Beschichtung wird die letzte Schicht VIVASTILE MARMORINO vor der vollständigen Trocknung zwei Mal mit dem Stahlspachtel abgezogen, bis der gewünschte Grad an Glätte und Glanz erzielt wird.

Alternativ können zur Erzielung des Glanz-Effekts zumindest zwei Schichten VIVASTILE RASATURA aufgetragen werden.

Zur Vermeidung der Sichtbarkeit der Ansätze, die bei dunklen Farbtöne stärker ist, sollte die Arbeit an Etagenabsätzen oder Kanten unterbrochen werden. In der warmen Jahreszeit sollte der zu behandelnde Untergrund in geeigneter Weise angefeuchtet werden.

Schutz der Beschichtung

Wählen Sie bei Gebäuden mit geringem Dachüberstand oder Wände, die den Witterungseinwirkungen in besonderer Weise ausgesetzt sind, VIVASAN MARMORINO in blassen Farbtönen und tragen Sie anschließend den Siloxanschutz VIVAPIÙ IDROPELLENTE AS im Abstand von mindestens 20 Tagen auf.

Im Innenbereich können Beschichtungen aus VIVASTILE MARMORINO durch anschließende Auftragung von VIVASTILE SAPONE geschützt werden; dabei muss sichergestellt werden, dass keine zu starke Seifenabsorption vorhanden ist, die zu Farbveränderungen und/oder zum Auftreten von Flecken führen könnte.

Ergiebigkeit

Die Ergiebigkeit variiert in Abhängigkeit von der Rauheit des Untergrunds, die die Anzahl der aufzutragenden Schichten bestimmt. Normalerweise werden 1,3 - 1,5 kg/m² pro Schicht verbraucht.

VIVASTILE MARMORINO



Hinweise

Bitte konsultieren Sie die "EMPFEHLUNGEN FÜR EINE BESSERE AUFTRAGUNG DER PRODUKTE" und die "TECHNISCHE ANLEITUNG ZUR VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS", die integrale Bestandteile des vorliegenden Datenblattes sind.

Im Außenbereich müssen die behandelten Flächen bis zur vollständigen Trocknung mindestens in den ersten 48 Stunden gegen Regen geschützt werden; diese Zeit kann sich in Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen auch beträchtliche verlängern.

Arbeiten Sie bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C mit einer relativen Feuchtigkeit von nicht über 85 %.

Verwenden Sie aufgrund der mineralischen Natur von VIVASTILE MARMORINO für die eventuelle Färbung die Farbpasten der Serie VIVACOLORE auf Basis von Pigmenten, die aus farbigen Erden und Oxiden erzielt werden; bei der Verwendung anderer Pigmente muss die Stabilität überprüft werden, um eine Ausbleichen der Farbe zu vermeiden.

Die einzelnen Arbeiten der letzten Schicht müssen mit einem einzigen Produktionslos ausgeführt werden. "La Calce del Brenta" haftet nicht für eventuelle Abweichungen des Farbtons.

Technische Daten

Konfektionen	25 kg
Volumenmasse (frisch)	1,8 kg/Liter
Resttrockenmasse (Gewicht)	70 %
pH-Wert	13
Additive	3,8 %
Min. Lagerungstemperatur	+5 °C
Max. Lagerungszeit in geschlossener Verpackung	12 Monate