



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

Datum
23.07.2018
Firma
Beeck'sche Farbwerke
Handelsname
BEECK STANDÖLASUR AUSSEN

- 1.1. Produkt-Charakterisierung**
Harzfreie Standöllasur für Holz im Außenbereich
- 1.2. Farbe**
Farbig lasierend weiß bzw. getönt
-

2. Bindemittel	Gew. %
Leinöl/Leinölstandöl _____	30,5 – 32,5 %
Holzölstandöl _____	12,5 – 14,5 %

3. Pigmente	Gew. %
3.1. anorganische Pigmente	
Titandioxid _____	0 - 10 %
Chromoxidgrün _____	0 – 4 %
Ultramarinblau _____	0 %
Eisenoxide _____	0 – 4,5 %
Mischphasenpigmente _____	0 – 29,0 %

3.2. organische Pigmente	Gew. %
Russe _____	0 %
Buntpigmente _____	0 %

3.3. Korrosionsschutzpigmente	Gew. %
Zinkstaub _____	0 %
Zinkphosphat _____	0 %

4.	Füllstoffe	Gew. %
	Calciumcarbonate _____	0 %
	Schwerspat _____	0 %
	Talkum/Feldspat _____	1,5 – 4,0 %
	Siliciumdioxid _____	2,5 – 4,0 %
5.	Lösungsmittel	Gew. %
	Aliphatische KW _____	36,5 – 39,5 %
	Aromatengehalt _____	0,1 %
	Aromatische KW _____	0 %
	Alkohole _____	0,1 %
	Orangenterpene _____	0,4 – 0,6 %
	Glykole _____	0,5 – 0,8 % %
	Ester _____	0 %
	Ketone _____	0 %
	Wasser _____	0,2 %
6.	Additive	Gew. %
6.1.	Trockenstoffe	(Metallgehalt)
	Kobalt _____	0,00 %
	Mangan _____	0,02 – 0,04 %
	Zirkon _____	0,00 %
	Strontium _____	0,08 – 0,1 %
	Calcium _____	0,09 – 0,15 %
6.2.	Hautverhinderungsmittel	Gew. %
	_____	0 %
6.3.	Andere Additive	Gew. %
	Weichmacher _____	0 %
	Verdickungsmittel Quelltone _____	0,4 – 0,6 %
	Netzmittel _____	0,4 – 0,6 %
	Fettsäuren _____	0,7 – 0,9 %
	Entschäumer _____	0 %
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel	Gew. %
	3-Iod-2-Propinylbutylcarbamate _____	0,2 – 0,4 %
8.	Biozide	Gew. %
	_____	0 %

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.